

mira RUSTIC -SAUMAUSLAASTI 3–15 MM

Kaakelien, klinkkerien, luonnonkivien yms. saumausaine 3–15 mm leveille saumoille sisä- ja ulkokäyttöön.



Ominaisuudet

Mira Rustic on karkearakeinen, veden- ja pakkasenkestävä sementtipohjainen, elastinen saumauslaasti sekä seiniin että lattioihin, kun sauman leveys on 3-15 mm. Mira Rustic -saumauslaastia on saatavilla neljä harmaan sävyä. Lopullisen kovuuden saavutettuaan Mira Rustic -sauma-aine ei vaadi erityistä jälkihoitoa.

Käyttökohteet

Kaakelien, klinkkerien, mosaiikkien, luonnonkivien yms. saumaamiseen 3–15 mm saumoille sekä sisä- että ulkotiloissa.

Käyttöohjeet

Esityöt

Ennen saumuksen aloittamista kiinnitysaineen tulee olla täysin kuivunut ja saumoista tulee olla poistettu ylimääräinen kiinnitysaine sekä muut tartuntaa heikentävät tekijät.

Lasittamattomat, mattalasisitteiset ja pintakuvioidut laatat sekä luonnonkivet suojataan ennen saumausta materiaaleihin soveltuvalla aineella. Suositeltava tuote luonnonkiville on Mira 7130.

Lattialämmitys on kytkettävä pois 3 vuorokautta ennen saumausta. Sen saa kytkeä päälle 7 vuorokautta saumuksen jälkeen.

Saumaus

Mira Rusticin sekoitussuhde on 3 osaa laastijauhoa, 1 osa vettä.

Saumauslaasti sekoitetaan tasaiseksi massaksi parhaiten moottorikäyttöisellä vispilällä. Laastin annetaan tasoittua noin 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan ja laasti on valmista käytettäväksi. Sekoitettu saumausaine on käyttökelpoista 6–8 tuntia, älä jatka vedellä.

Levitä saumauslaasti kahdesta suunnasta diagonaalisesti saumaan nähden kumilastalla niin, että saumat täyttyvät kokonaan laastilla. Ylimääräinen sauma-aine puhdistetaan kostealla saumasienellä välittömästi sen jälkeen kun laattojen saumaus on suoritettu. Pidä saumasieni koko ajan puhtaana. Muotoile ja tasaa saumat 15–30 minuuttia sauman levityksen jälkeen. Pese työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Jälkikostutus!

Laasti on aluksi pehmeää, vasta jälkikostutuksilla saavutetaan kova pinta. Ensimmäinen kostutus tehdään heti saumauksen jälkeen joko sumuttamalla tai kevyesti suihkuttamalla. Maksimikovuus saumalle saavutetaan, kun laasti pidetään kosteana 1–2 vuorokautta. Tämä edellyttää noin 2–3 jälkikostutusta olosuhteista riippuen.

Käyttöönotto

Puhdista pinta hienosta sauma-ainepölystä tarvittaessa Mira 7120 pesuaineella aikaisintaan 2 vuorokauden kuluttua saumauksesta. Mira Rustic saumaustaastilla saumatut kohdat voidaan ottaa käyttöön vallitsevista olosuhteista, lämpötilasta ja väristä riippuen 2–7 vuorokauden kuluttua.

Jälkihoito

Vanhoihin saumoihin kertyneet epäpuhtaudet kuten kalkki, ruoste tai muu lika poistetaan Mira 7120 pesuaineella. Katso tuotteen Mira 7120 ohje.

Menekki

Katso taulukko sivuilta 65 tai 68 (Mira Mastic & Mira Supercolor).

Pakkauskoko

15 kg muovivahvisteinen säkki.

Teknistä tietoa

Työskentelylämpötila: +6 °C–20 °C.

Lämpökkestävyys: –30 °C – +120 °C kovettumisen jälkeen.

Saumaus: Sauman muotoilu ja puhdistus aloitetaan 15–30 minuutin kuivumisen jälkeen.

Käyttöönotto: 1–7 vrk:n kuluttua.

Säilytys ja varastointi: Avaamattomassa pakkauksessa 1 vuosi valmistuspäivästä, suojattava kosteudelta.

Käyttöturvallisuustiedote: www.kaakelikeskus.fi

Värit



VÄRIT

- 115 helmi
- 120 harmaa
- 121 teräs
- 123 antrasiitti